

Nordic HW01
Brandisolerande färg

Produktnamn	Nordic HW01 Vit Brandisolerande färg
Produktkod	Nordic HW01 Vit
Revisionsdatum	2025-02-22, rev 7
Leverantör	Scandinavian Trading Ltd
Ref	TDS NORDIC HW01 SWE

PRODUKTÖVERSIKT

Nordic HW01 är en vattenbaserad vit färg med brandisolerande egenskaper. Den är testad på nytt trä och tidigare målat trä. Nordic HW01 brandisolerande färg ska användas tillsammans med den toppfärg vi rekommenderar.

Nordic HW01 har följande fördelar:

- Testad och klassificerad som specificerad i testdata
- Vattenbaserad
- Testad med och utan primer
- Torkar snabbt, enkel att arbeta med, svag lukt
- CE-märkt och testad för Indoor Air Emissions.
- EPD-deklarerad



TESTDATA

Nordic HW-serie är klassificerad till:

- B-s1,d0, enligt EU Standard EN13501-1, baserat på test i enlighet med EN13823 SBI och EN11925-2 SFI.
- K₂10 i enlighet med EU-standard EN13501-2:2007 + A1 2009, baserat på test i enlighet med EN14135:2004.
- REI30 i enlighet med EN1365-2 och 1363-1.
- EI60 i enlighet med 13501-2, baserat på test i enlighet med 1364-1.
- Testad för Indoor Air Emissions enligt EN 16402:2013, klarar kraven för Byggvarubedömningen.

Brandklassificering	antal stryk /µ våtfilm	täcker m2/ liter	underlag
B-s1,d0	2 x 125 µ	8	12 mm spånskiva, 9 mm plywood
REI30, RE30	2 x 125 µ	8	25 mm ask, 34 mm barrträ
EI60, EW60	2 x 125 µ	8	20 mm granpanel

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad brandisolerande färg

Lagring: från 5°C till 30°C i torr miljö. Skydda färgen från frost.

Hållbarhetstid: 6 månader från produktionsdatum.

Påföring: Pensel, rulle eller spruta. **Viktigt:** varje lager måste vara **helt torrt** innan nästa lager påförs. Max fuktighet i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5 °C

Nordic HW01 ska skyddas av det topplager vi rekommenderar. Beroende på underlag kan också primer behövas.

VÄNLIGEN LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖR MER INFORMATION

Notera att Nordic HW01 är en specialistprodukt. Testa alltid varje batch i liten skala för att säkerställa vidhäftning och utseende för påford färdig produkt.

Nordic HW01 Brandisolerande färg

FÖRBEHANDLING

Nordic HW01 är en vit brandisolerande färg för att ge nytt eller tidigare målat trä en brandklassning. Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett eller rengöringsmedel. Nordic HW01 appliceras direkt på obehandlat barrträ, spånskiva eller OSB-platta. Om Nordic HW01 skall målas på andra typer av trä eller på tidigare behandlade ytor bör man stryka på ett lager Nordic HWAP Primer, eftersom underlaget kan påverka vidhäftning och finish. Max fukthalt i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5°C

Viktigt: Nordic HW01 är en specialistprodukt. Den är enkel att arbeta med och kan påföras av lekmän, men det är viktigt att läsa instruktionerna på burken och i detta datablad noga. De egenskaper som Nordic HW01 har kan inte garanteras om instruktioner om förvaring och påföring inte har iakttagits. Testa varje batch i liten skala innan arbetet inleds, eftersom underlagets struktur, fuktighet och temperatur kan inverka på produktens egenskaper.

PÅFÖR SÅ HÄR

Vänd burken med Nordic HW01 upp och ner och låt stå i 5 minuter så att alla partiklar fördelas. Vänd tillbaka burken med locket upp, rör noga i 5 minuter. Om det är kallt i lokalen kan Nordic HW01 tjockna, ställ i så fall burken i en behållare med varmt vatten och rör väl - då blir produkten mjukare i konsistensen igen.

Vid påföring av Nordic HW01, se till att omgivningen är varm och torr, eftersom fukt och kyla påverkar torkprocessen.

- Om ytan redan är målad, eller om träet så kräver, använd Nordic HWAP Primer först. Se till att ytan är helt torr innan Nordic HW01 läggs på.
- Påför 2 lager Nordic HW01. Se till att första lagret är helt torrt innan lager 2 målas på. Vid manuell påföring till EI60, mät våtfilm noggrant, alternativt lägg på 3 lager.
- Påför den toppfärg vi rekommenderar när Nordic HW01 har torkat. Nordic HW01 måste ha ett topplager.

Påför med : Borste, roller eller färgspruta. Tunna med upp till 10% vatten vid sprutmålning, i så fall, kom ihåg att öka våtfilmen med samma procent. Varje lager Nordic HW01 Vit torkar på 1.5 timme i inomhusmiljö.

Brandklassificering	antal stryk /μ våtfilm	täcker m2/ liter	underlag
B-s1,d0	2 x 125 μ	8	12 mm spånskiva, 9 mm plywood
REI30, RE30	2 x 125 μ	8	25 mm ask, 34 mm barrträ
EI60, EW60	2 x 125 μ	8	20 mm granpanel

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Tvätta redskap i tvålsvatten. För bästa resultat, tvätta ur penslarna i lite penseltvätt och skölj sedan med vatten. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic HW01 och toppfärg kan rengöras med en väl urvriden trasa. Brandklassningen som uppnås med Nordic HW01 består så länge ytskiktet är intakt.