

Nordic ES/VFR Klar
Flamskyddande lack B-s1,d0

Produktnamn	Nordic ES/VFR Klar
Produktkod	Nordic ES/VFR Klar
Revisionsdatum och revisionsnummer	2025-02-22, rev 4
Leverantör	Scandinavian Trading Ltd
Dokumentreferens	TDS NORDIC ES/VFR KLAR SWE

PRODUKTÖVERSIKT

Nordic ES/VFR Klar är en klar flamskyddslack avedd för trä och träbaserade underlag. Nordic ES/VFR Klar är vattenbaserad och avsedd för inomhusbruk. Nordic ES/VFR klar behöver den topplack vi rekommenderar.

Nordic ES/VFR Klar har följande fördelar:

- Testad och klassificerad till B-s1,d0
- Vattenbaserad
- Tunn våtfilm: 200 µ totalt för 2 lager
- Torkar snabbt, enkel att arbeta med, svag lukt
- Testad för Indoor Air Emissions, klarar kraven för Byggvarubedömningen



TESTDATA

Nordic ES/VFR Klar tillfredställer klassificering B-s1,d0 EU Standard EN13501-1:2002, EN13823:2002 SBI och EN11925-2:2002 antändlighet. Densitet på testat underlag (granpanel): 600 kg per kubikmeter. Testad för Indoor Air Emissions enligt EN 16402:2013, klarar kraven för Byggvarubedömningen.

Brannklassifisering	Antal stryk /µ våtfilm	Täcker m2/ liter per stryk	Underlag
B-s1,d0	2 x 100 µ	10	barrträ (granpanel)
B-s1,d0	2 x 85 µ	12	plywood

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad flamskyddande lack.

Lagring: Förvara i oöppnad förpackning i 5°C till 30°C i torr miljö. Skydda lacken från frost.

Hållbarhetstid: 4 månader från produktionsdatum.

Påföring: Pensel, rulle eller spruta. Max fuktighet i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5 °C.

Viktigt: varje lager måste vara **helt torrt och klart** innan nästa lager påförs.

Nordic ES/VFR klar ska användas med den topplack (och/eller primer) vi rekommenderar.

Notera att Nordic ES/VFR klar är en specialistprodukt. Testa alltid varje batch i liten skala för att säkerställa vidhäftning och utseende för påförd produkt. Det kan vara svårt att få ett helt klart resultat på mörka ytor.

Nordic ES/VFR Klar Flamskyddande lack B-s1,d0

FÖRBEREDELSE

Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och så vidare. Nordic ES/VFR Klar appliceras direkt på obehandlat barrträ, spånskiva eller OSB-platta. På andra typer av trä, använd Nordic HWAP Primer, eftersom underlaget kan påverka vidhäftning och finish. Vi rekommenderar provmålning för att säkerställa färgens vidhäftning och utseende. Max fukthalt i underlaget: 12 %. Min temperatur i rummet: 5 °C

PÅFÖR SÅ HÄR

Rör/blanda Nordic ES/VFR Klar ordentligt innan och under bruk. Nordic ES/VFR Klar ser vit ut i burken och när du påför, men torkar klar. Nordic ES/VFR Klar kan påföras med pensel, roller eller färgspruta. Vid sprutmålning, använd ett munstycke i storlek 0.013-0.019". Vid behov, särskilt vid sprutmålning, förtunna med upp till 10% varmt vatten och blanda väl. Kom ihåg att öka våtfilmen med samma procent.

För att uppnå brandklass B-s1,d0 ska Nordic ES/VFR Klar påföras i 2 lager om 100µ våtfilm (WFT), 10 m² per liter per lager. **Se till att lager 1 är helt torrt och klart innan lager 2 läggs på.**

Vid sprutmålning kan man lägga 1 x 200µ, motsvarande 5 m² / liter totalt.

För bästa resultat, håll lacken vid rumstemperatur, 20-25°C vid påföring. Ställ burken i en hink med varmt vatten om det är kallt i lokalen.

Nordic ES/VFR Klar behöver det täcklager vi rekommenderar.

Nordic ES/VFR Klar **får inte lämnas över natten utan topplack.**

Varje lager Nordic ES/VFR Klar torkar på 1.5 timme i inomhusmiljö.

Brannklassifisering	Antal stryk /µ våtfilm	Täcker m2/ liter per stryk	Underlag
B-s1,d0	2 x 100 µ	10	barrträ (granpanel)
B-s1,d0	2 x 85 µ	12	plywood

Notera: Hur stor yta Nordic ES/VFR Klar täcker beror på underlaget. Varje batch måste testas i liten skala innan påföring, eftersom resultatet kan variera beroende på underlagets struktur, luftfuktighet och temperatur.

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Tvätta redskap i tvålsvatten. För bästa resultat, tvätta ur penslarna i lite penseltvätt och skölj sedan med vatten. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic ES/VFR klar underhålls i enlighet med instruktion för topplacken. Brandskyddet är intakt så länge som topplacken är i gott skick.