

**Nordic HW Top Vit**  
**toppfärg för Nordic HW och ES/VFR**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Produktnamn     | Nordic HW Top Vit         |
| Produktkod      | Nordic HW Top Vit         |
| Revisionsdatum  | 2025-02-22                |
| Revision nummer | 3                         |
| Ref             | TDS NORDIC HW TOP VIT SWE |

## ANVÄNDNINGSSOMRADE

Nordic HW Top Vit är en vattenbaserad snabbtorkande toppfärg för inomhusbruk för trä. Avsedd för bruk tillsammans med Nordic HW01 och Nordic ES/VFR, båda brandskyddsfärgerna är CE-märkta. Testad för emissionser till inomhusluft, klarar kraven för Byggvarubedömningen. Nordic HW Top vit kan beställas i flera glansgrader, matt är standard.

### Nordic HW Top Vit har följande fördelar:

- Testad och klassificerad tillsammans med Nordic HW01 och Nordic ES/VFR
- Vattenbaserad
- Tunn våtfilm: 200 µ totalt för 2 lager
- Torkar snabbt (1.5 timmar), enkel att arbeta med, svag lukt
- Testad för Indoor Air Emissions, klarar kraven för Byggvarubedömningen
- EPD-deklarerad



## TESTDATA

Nordic HW Top Vit är en lämpligt toppfärg för Nordic HW01 och Nordic ES/VFR.  
Se separata datablad för testdata.

## NOTERA

**Typ av produkt:** Vattenbaserad färg

**Lagring:** Förvaras i originalförpackning, från 5 °C till 30 °C i torr miljö. Skyddas från frost.

**Hållbarhetstid:** 12 månader från produktionsdatum.

**Påföring:** Pensel, rulle eller spruta. Max fuktighet i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5 °C.

**Viktigt:** varje lager måste vara **helt torrt** innan nästa lager påförs. Torktid: 1.5 timmar, beroende på temperatur of luftfuktighet.

## Nordic HW Top Vit toppfärg för Nordic HW och ES/VFR

### FÖRBEHANDLING

Nordic HW Top Vit är avsedd för inomhusbruk på trä behandlat med Nordic HW01 och Nordic ES/VFR. Se till att ytan är torr, ren och dammfri. Se till att lagren med brandskyddsfärg är helt torra innan Nordic HW Top Vit påförs. Max fuktighet i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5 °C.

### PÅFÖR SÅ HÄR

Rör om noggrant i lacken före och under arbetet. Nordic HW Top Vit behöver inte tunnas. Påförs med pensel, roller eller färgspruta. Påför i enlighet med det system du arbetar med, Nordic Top Klar är brandtestad i tillsammans med Nordic HW och Nordic ES/VFR.

Åtgång: Nordic HW Top Vit täcker 10-12 m<sup>2</sup> per liter (85-100 µ). Vi rekommenderar 2 lager Nordic HW Top Vit.

Torktid: 1.5 timmar, beroende på temperatur of luftfuktighet.

### RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Rengör redskap med vatten. Förvara i rumstemperatur mellan 5° och 30° C. Skyddas från frost. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut, 12 månader från produktionsdatum.

### UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic HW Top Vit kan rengöras med en väl urvriden trasa.