

Nordic HW Top Klar
topplack för Nordic HW och ES/VFR

Produktnamn	Nordic HW Top Klar
Produktkod	Nordic HW Top Klar
Revisionsdatum och revisionsnummer	2025-07-26, rev 7
Leverantör	Scandinavian Trading Ltd, UK
Ref	TDS NORDIC HW TOP KLAR SWE

PRODUKTÖVERSIKT

Nordic HW Top Klar är en vattenbaserad snabbtorkande topplack för inomhusbruk för trä. Avsedd för bruk tillsammans med Nordic HW-serien och Nordic ES/VFR. Glansgraden är halvblank. Testad för emissionser till inomhusluft, klarar kraven för Byggvarubedömningen. Nordic HW Top klar kan beställas i fleras glansgrader, halvblank är standard.

Nordic HW Top Klar har följande fördelar:

- Testad och klassificerad tillsammans med Nordic HW02 och Nordic ES/VFR Klar
- Vattenbaserad
- Tunn våtfilm: 200 µ totalt för 2 lager
- Torkar snabbt, enkel att arbeta med, svag lukt
- Testad för Indoor Air Emissions, produkten är bedömd som "accepteras" av Byggvarubedömningen



TESTDATA

Nordic HW Top Klar är ett lämpligt topplack för Nordic HW02 och Nordic ES/VFR.
Se separata datablad för testdata.

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad lack

Lagring: Förvaras i originalförpackning, från +5 °C till 30 °C i torr miljö. Skyddas från frost.

Hållbarhetstid: 12 månader från produktionsdatum.

Påföring: Pensel, rulle eller spruta. Max fuktighet i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5 °C.

Viktigt: Varje lager måste vara **helt torrt och klart** innan nästa lager påförs.

Nordic HW Top Klar topplack för Nordic HW och ES/VFR

FÖRBEHANDLING

Nordic HW Top Klar är avsedd för inomhusbruk på trä behandlat med Nordic HW02 och Nordic ES/VFR. Se till att ytan är torr, ren och dammfri. Se till att lagren med brandskyddslack är helt torra och transparenta innan Nordic HW Top Klar appliceras. Max fuktighet i underlaget: 12%. Min temperatur i rummet: 5 °C.

PÅFÖR SÅ HÄR

Rör om noggrant i lacken före och under arbetet. Nordic HW Top Klar behöver inte tunnas. Påförs med pensel, roller eller färgspruta. Påför i enlighet med det system du arbetar med, Nordic Top Klar är brandtestad i tillsammans med Nordic HW och Nordic ES/VFR.

Åtgång: Nordic HW Top Klar täcker 10-12 m² per liter (85-100 µ). Vi rekommenderar 2 lager Nordic HW Top Klar för att minska risken för missfärgning av brand/flamskyddslacken över tid.

Varje lager Nordic HW Top Klar torkar på 1.5 timme i inomhusmiljö.

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Rengör redskap med vatten. Förvara i rumstemperatur mellan 5° och 30° C. Skyddas från frost. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut, 12 månader från produktionsdatum.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic HW Top Klar kan rengöras med en väl urvriden trasa.