

AITHON F3A

VATTENBASERAD, TRANSPARENT, BRANDHÄMMANDE, MATT EFTERBEHANDLARE

Kräver F3A topplackering

Teknisk Data

Färg	Transparent
Glans Nr.	5 Glans (Matt)
Viskositet	40 - 50 sec. (Ford 4)
Densitet	1,04 g/ml
VOC	77 g/l
VOC	5,5% av vikt
Torrsubstanser i volym	32%

Applicering

AITHON F3A kan endast appliceras på AITHON FR40 med hjälp av sprutpistol.

Platskrav

Applicera AITHON F3A När omgivningstemperaturen är mellan 10°C och 30°C, och minst 3°C över daggpunkten. Det är viktigt att temperaturen förblir över 5°C under hela torkningsprocessen. AITHON F3A bör inte appliceras där luftfuktigheten överstiger 70 %. Ordentlig ventilation under appliceringen rekommenderas.

Checklista innan applicering.

- Kontrollera att omgivningstemperatur och luftfuktighet ligger inom de rekommenderade gränserna under hela appliceringstiden.
- Se till att AITHON FR40 är torr vid beröring och att träfuktigheten är under 12 %.
- Vid behov, slipa ytan med torrt slippapper, 120 eller 150 kornighet.
- Rör om för hand, undvik skumbildning
- Se till att lämplig personlig skyddsutrustning finns tillgänglig (handskar, glasögon och ansiktsmask) i enlighet med hälsoföreskrifter och säkerhetsdatabladet.

Appliceringsmetod

AITHON F3A bör inte appliceras med en pensel eller en roller för att undvika filmskador. Först när första lagret av **AITHON F3A** har torkat är det möjligt att även använda en pensel eller en roller för ett andra lager eller en touch-up.

Thinner

Produkten är redo att använda i sprayapplicering, men kan spädas med vatten.

Spridningshastighet

Rekommenderat: 50 g/m² i ett eller två lager (total tjocklek: 50 mikron vått, 13 mikron torrt).

Rengöring

Vatten och neutrala rengöringsmedel rekommenderas för rengöring av verktyg.

Förpackning

Finns i återvinningsbara HDPE-hinkar med 16 kg nettovikt.

Förvaring och Hållbarhet

Hållbarhet: 18 månader i originalförseglade hinkar. Förvaringstemperatur: 7–30 °C. Skyddas mot frost.