

PRODUKTBeskrivning

Nordic HW01 vit färg och Nordic HW02 klar lack är vattenbaserad brandisolerande färg/lack. Testad och klassificerad till B-s1,d0, K210, REI30, EI60. Nordic HW ska användas tillsammans med det EOv topplager vi rekommenderar.



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Bruksområde:

För bruk på trä och träbaserade underlag. Kan användas på tidigare målade ytor. Kan användas utan primer på barrträ, spånskiva eller OSB-platta.

Applicering:

Läs separat bruksanvisning och på burken för korrekt applicering och filmtjocklek. Nordic HW kan appliceras med pensel, roller eller färgspruta. **Viktigt:** varje lager måste vara **helt torrt** innan nästa lager påförs. Nordic HW behöver ett skyddande topplager.

Lagring:

5-30°C i inomhusklimat, se till att burken är väl förseglad. Skyddas från frost.

Hållbarhet:

Nordic HW01: 6 månader från produktionsdatum. Nordic HW02: 6 månader från produktionsdatum, 3 månader från att tillsatsen har blandats i. Notera att vi rekommenderar att färgen/lacken används så snart som möjligt efter leverans.

Avfallshantering:

Avfall hanteras i enlighet med lokala föreskrifter. Släpp inte ut produkten i ytvatten eller i avloppet. Avfallskod 08 01 11*

UNDERHÅLL

Initialt:

Låt färgen/lacken torka ordentligt och se till att EOv topplager är applicerat innan någon som helst rengöring sker.

Rengöring av behandlade ytor:

Ytor målade med Nordic HW och EOv topplager kan rengöras med en väl urvriden trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel och ljummet vatten. Undvik att skada ytlaget, skrubba inte alltför hårt.

Underhåll:

Underhåll beror på exponering och slitage. Underhåll ska därför ske enligt behov: se till att ytan är ren och dammfri. Måla sedan med ett lager av det topplager vi rekommenderar.

Åtgärd vid eventuella skador:

Små repor eller skador och allmän nötning över tid påverkar inte brandskyddet. Vid större skador på den målade ytan ska området målas om med nya lager av Nordic HW samt EOv topplager.

ÖVRIG INFORMATION

Produkter i detta dokument:

Nordic HW01
Nordic HW02
EOV topplack
EOV toppfärg

Hälsa och säkerhet:

Vänligen läs Säkerhetsdatabladet och informationen på etiketten.
Första hjälpen, se punkt 4.
Hantering och lagring, se avsnitt 7.
Transportinformation, se punkt 14.
Gällande föreskrifter, se punkt 15

VOC för levererad produkt:

VOC-innehåll Nordic HW01: <10 g/lit.
VOC- innehåll Nordic HW02: <30 g/lit.
VOC- innehåll EOV topplack: 10 g/lit (matt), 20 g/lit (halvblank och blank).
VOC- innehåll EOV toppfärg: 40 g/lit (alla glansgrader).
EU gränsvärde för kategorin (A/i) är 140 g/lit.
Nordic HW01 och Nordic HW02 är testade av RI.se för emissioner till inomhusluft i enlighet med produktstandard EN 16402:2013, resultaten möter kraven hos Byggvarubedömningen.

Viktigt:

Nordic HW är en specialistprodukt. Den är enkel att arbeta med och kan påföras av lekmän, men det är viktigt att läsa instruktionerna på burken och i databladerna noga. De egenskaper som Nordic HW har kan inte garanteras om instruktioner om förvaring och påföring inte har iakttagits.
Testa alltid varje batch i liten skala innan arbetet inleds, eftersom underlagets struktur, fuktighet och temperatur kan inverka på produktens egenskaper.

Friskrivning från ansvar:

Informationen i detta dokument är utformat i hänseende till bästa tillgängliga information, baserad på vår erfarenhet och kunskap. De produkter vi levererar är att betrakta som ofärdiga eftersom de måste påföras av kund, det är omöjligt för oss att kontrollera hur och var produkten påförs. Vi kan enbart garantera kvaliteten på den produkt vi levererar. Små justeringar kan ske för att möta lokala krav och vi har rätten att ändra vissa data utan att meddela oss i förväg.

Det åligger kunden att läsa de dokument som följer godset: säkerhetsdatablad, tekniskt datablad och bruksanvisning samt information på emballaget. Kunden måste därefter ta eget ansvar för att produkten är lämplig för det tänkta bruksområdet. Alla dokument finns på www.eldochvatten.se

NORDIC HW LOGGBOK

Yta som behandlats:	
Projekt:	
Produkt:	
Topplager:	
Våtfilm (WFT) påförd:	
Batchnummer / produktionsdatum:	

Måleriarbete utfört av (firma):	Underskrift
Datum:	Namn och position: