

Nordic ES/VFR Klar
Flamskyddande lack B-s1,d0

Produktnamn	Nordic ES/VFR Klar
Produktkod	Nordic ES/VFR Klar
Revisionsdatum och revisionsnummer	2020-12-07, rev 2
Leverantör	Scandinavian Trading Ltd
Dokumentreferens	TDS NORDIC ES/VFR C SWE

PRODUKTÖVERSIKT

Nordic ES/VFR Klar är en klar flamskyddslack designad för trä och träbaserade underlag. Nordic ES/VFR Klar är vattenbaserad. Nordic ES/VFR klar behöver ett täcklager anpassat för tillämpningen.

Nordic ES/VFR Klar har följande fördelar:

- Testad och klassificerad till B-s1,d0
- Vattenbaserad
- Tunn våtfilm: 200 µ totalt för 2 lager
- Torkar snabbt, enkel att arbeta med, luktar lite
- Testad för Indoor Air Emissions



Produkten bedömd i
SundaHus Miljödata

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

TESTDATA

Nordic ES/VFR Klar tillfredställer klassificering B-s1,d0 EU Standard EN13501-1:2002, EN13823:2002 SBI och EN11925-2:2002 antändlighet. Densitet på testat underlag (granpanel): 600 kg per kubikmeter.
Testad för Indoor Air Emissions.

Produkt	Brandklassificering	antal stryk /µ våtfilm	täcker m2/ liter
Nordic ES/VFR Klar	B-s1,d0	2 x 100 µ Nordic ES/VFR	10

NOTERA

Typ av produkt: Vattenbaserad flamskyddande lack.

Lagring: från 5°C till 30°C i torr miljö. Skydda lacken från frost.

Hållbarhetstid: 4 månader från produktionsdatum.

Påföring: Pensel, rulle eller spruta. **Viktigt:** första lagret måste vara **helt torrt och klart** innan andra lagret påförs.

Nordic ES/VFR klar är testad både med och utan ett täcklager som skyddar den brandhämmande lacken. Den kan användas både inomhus och utomhus beroende av det täcklager som används.

Vi har lång erfarenhet av att Nordic ES/VFR klar kan användas med de flesta täcklager men vi rekommenderar att testa på en liten yta först.

Det brandtest som gjorts är med vattenbaserat täcklack från Sherwin-Williams, ED1143 Laqva.

Notera att Nordic ES/VFR klar är en specialistprodukt. Testa alltid varje batch i liten skala på undanskymd plats för att säkerställa vidhäftning och utseende för påförd produkt. Det kan vara svårt att få ett helt klart resultat på mörka ytor.

Nordic ES/VFR Klar
Flamskyddande lack B-s1,d0

FÖRBEREDELSE

Rengör noggrant och se till att det är torrt och fritt från damm, rester av fett, rengöringsmedel och bonvax. Polish avlägsnas eller ytan slipas ren. Fabrikslackerade eller tidigare lackerade ytor slipas trärena med slippapper nr 120-170. Avlägsna noggrant allt damm. På obehandlat barrträ kan Nordic ES/VFR Klar appliceras direkt utan grundmålning. Vi rekommenderar provmålning för att säkerställa färgens vidhäftning och utseende.

PÅFÖR SÅ HÄR

Rör/blanda Nordic ES/VFR Klar ordentligt innan och under bruk. Nordic ES/VFR Klar ser vit ut i burken och när du påför, men torkar klar. Nordic ES/VFR Klar kan påföras med pensel, roller eller färgspruta. Vid sprutmålning, använd ett munstycke i storlek 0.013-0.019". Vid behov, särskilt vid sprutmålning, förtunna med upp till 10% varmt vatten och blanda väl.

För att uppnå brandklass B-s1,d0 ska Nordic ES/VFR Klar påföras i 2 lager om 100µ våtfilm (WFT), 10 m² per liter per lager. **Se till att lager 1 är helt torrt och klart innan lager 2 läggs på.**

Vid sprutmålning kan man lägga 1 x 200µ, motsvarande 5 m² / liter totalt.

För bästa resultat, håll lacken vid rumstemperatur, 20-25°C vid påföring. Ställ burken i en hink med varmt vatten om det är kallt i lokalen.

Nordic ES/VFR Klar behöver ett täcklager anpassat för tillämpningen.

Påföres med:	Pensel, roller eller färgspruta (0.013-0.019" munstycke)
Tunna med:	Vatten (up till 10% vid sprutmålning)
Torktid:	1-2 timmar, beroende på underlag, luftfuktighet och temperatur i rummet
Tid innan lager 2:	Minimum 2 timmar. Se till att lager 1 är helt torrt och klart innan lager 2 läggs på.
Skyddsutrustning:	Skyddskläder
Rengöring:	Tvål, vatten och/eller penselvätt
Lagring:	5-30°C i inomhusklimat, se till att burken är väl föseglad
Hållbarhetstid:	4 månader från produktionsdatum

Notera: Hur stor yta Nordic ES/VFR Klar täcker beror på underlaget. Varje batch måste testas i liten skala innan påföring, eftersom resultatet kan variera beroende på underlagets struktur, luftfuktighet och temperatur.

RENGÖRING AV VERKTYG / FÖRVARING

Tvätta redskap i kallt tvålsvatten. För bästa resultat, tvätta ur penslarna i lite penselvätt och skölj sedan med vatten. Förslut burken noggrant och använd innehållet innan hållbarhetstiden har löpt ut.

UNDERHÅLL

Väggar målade med Nordic ES/VFR klar underhålls i enlighet med instruktion för täcklagret. Brandskyddet är intakt så länge som täcklagret är i gott skick.